CONTACT® SÉCURITÉ

MATELAS BACTERIOSTATIQUE
Réf. MAQ

- Matelas bactériostatique 5 parties pour série TROLLER®
- Entièrement plat pour faciliter le transfert du patient.
- Mousse très forte densité avec mémoire de forme (haute résilience). Densité de la mousse 40 kg/m3
- Enveloppe en polyuréthane anti-bactérien «Traitement Sanitized®» conforme à la norme EN 597-1 (Inflammabilité)
- Entièrement thermosoudé (sans couture) et totalement étanche pour une désinfection totale.
- Articulé en 5 parties (têtière, dossier, fessier, cuisses et jambes).
- Épaisseur assise 7 cm. Longueur 189 cm, largeur 48 cm.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

Dessus enveloppe Matelas : CLINICARE PRO 2+
Description : Enduction innovante 100% polyuréthane sur support tricot polyester bi-élastique.
Traitement anti-bactérien: Sanitized (Anti-fongique – Anti-Bactérien)
Masse au m2 : 190 gr (+-10gr/m2)
Composition : 55% polyester – 45% polyuréthane
Imperméabilité aux liquides avant et après lavage : 2000 mm (ISO 811 1981)
Classement au feu : Crib 5 – BS 7175 1989
Perméabilité à la vapeur d'eau: 500gr/m2/24h à 38°C
Retrait après lavage à 95°C (5077 1984) : +-3%
Sens chaine Sens trame
Résistance à la rupture : (ISO 13934-1): N/5 cm>400 >200
Résistance à l'allongement (ISO 13934-1) : % >110 >110
Résistance à la déchirure (ISO 4674A1 1977) : N 35 20

Dessous : CLINISTOP
Masse au m2 : 270 gr (+-10gr/m2)
Composition : 29% polyester – 7% polyuréthane - 64% PVC
Imperméabilité aux liquides avant et après lavage : 3000 mm (ISO 811 1981)
Classement au feu : Crib 5 – BS 6807
Sens chaine Sens trame
Résistance à la rupture : (ISO 13934-1): N/5 cm>200 >150
Résistance à l'allongement (ISO 13934-1) : % >35 >100
Résistance à la déchirure (ISO 4674A1 1977) : N 15 20

Mousse :
Haute Résilience : 40kg/m3
Assemblage soudure ultra-son : Test imperméabilité colonne d'eau 1.000 mm

Comportement au feu : EN 597-1 et 2

Entretien: Décontamination et entretien de surface par épongeage (produits de surfaces hautes laboratoires PHAGOGÈNE)